



TimberGuard™

WATER-BASED URETHANE WOOD FLOOR COATING

DIRECTIONS:

Read all directions and Safety Data Sheets (SDS) before using.

Compatibility:

TimberGuard is compatible with most stains, sealers, and finishes when used with proper preparation and dry times. However, since stain, sealer and finish results may vary depending on wood species, it is highly recommended that the product be tested on a sample board or in an inconspicuous location to verify that the desired results are achieved.

Sanding And Finishing New Floors:

1. Sand and prepare the floor in accordance with accepted industry association standards.
2. For a stained floor, make your final cut with 80 or 100 grit paper and then screen to 80 or 100 grit. For an unstained floor, make your final cut with 80 or 100 grit paper and then disc/screen to 120 or 150 grit. This burnishing will reduce the amount of grain raise.
3. Vacuum floor thoroughly.
4. Tack with a dry microfiber mop or cloth to remove dust.
5. Apply 1 coat of TimberSeal and 2 coats of TimberGuard. In high traffic residential or commercial areas, a 3rd coat of TimberGuard is recommended. Use a clean applicator for sealer and a separate clean applicator for the finish.

Recommended Applicators:

T-bar, Roller (1/4 inch nap), Cut-in Pad. For best results when rolling, we recommend the Whizz® Microlon™ microfiber roller cover.

Mixing Instructions:

TimberGuard is a single component product which is ready to use without adding a hardener. Do not thin. Do not add water.

1. Shake or stir well for 30-45 seconds. Satin and Semi-Gloss versions of the finish contain additional additives and therefore may require longer mixing.
2. After mixing, insert the supplied filter screen into the mouth of the bottle. It should fit securely.

Finishing:

1. Pour a 4" - 6" wide line of finish along the starting wall, making sure to go with the grain of the wood.
2. Using a clean, pre-dampened applicator, pull the finish forward with the grain of the wood. Use a snowplow angle to maintain a wet edge at all times.
3. At the end of each run, turn the applicator towards you and pad out the applicator parallel to the wet edge.
4. Feather out all turns. Take care to prevent drips from the applicator.
5. It is important to apply the finish at the recommended coverage rate of 500-600 sq. ft. per gallon. Applying the finish too thin prevents it from flowing out evenly, resulting in an uneven sheen or streaking.
6. Allow the first coat to dry 2-3 hours. High humidity and/or low temperature conditions will extend the dry time (recommended conditions of 65-80° F (18°C-27°C) 40-60% relative humidity).
7. To achieve the best results, abrade the floor with a surface prep or conditioning pad before applying the final coat. Note: If more than 24 hours has elapsed since the last coat was applied, you MUST abrade the floor before applying the next coat. Failure to do so may result in inadequate adhesion.
8. After abrading, always vacuum and tack thoroughly with a slightly water dampened microfiber mop or cloth. Allow final coat to dry at least 24 hours before use.

Sheen	High Gloss	High Gloss	Semi Gloss	Satin	Super Matte
Product Code	706HGFS	706HGGL3	706SGGL3	706SGL3	706MGL3
Volume	2.5 US gallons	1 US gallon	1 US gallon	1 US gallon	1 US gallon
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons
Pallet Quantity	48	60	60	60	60

706_DIRECTIONS 03/20



TimberGuard™

WATER-BASED URETHANE WOOD FLOOR COATING

Intercoat Abrasion:

It is not necessary to abrade between coats of TimberSeal and TimberGuard, unless more than 48 hours has passed since the previous coat was applied. Between finish coats, you must abrade if more than 24 hours has elapsed since the last coat was applied. For smoothest results, abrade between all coats as necessary. Always vacuum and tack thoroughly with a slightly water-dampened Microfiber Mop or cloth after abrading.

Curing:

The curing process takes approximately 7 days, (75% cured after 1 day, 90% after 3 days). Light foot traffic is allowed on the floor after 24 hours, but the floor remains susceptible to scuffing or marring until completely cured. Furniture may be placed onto floor after 72 hours (90% cured), but do not drag or slide furniture. Area rugs may be placed on the floor after 7 days when the floor is fully cured. Use only a dry microfiber mop or cloth for cleaning during the first week.

CONTENTS:

Dipropylene glycol monomethyl ether (CAS# 34590-94-8), N-Methyl-2-pyrrolidone (CAS# 872-50-4).

WARNING:

This product can expose you to n-Methylpyrrolidone, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov. For Wood Substrates Only. This product has a maximum VOC content of <250 g/L.

FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY. Safety data sheet available on request. Keep out of the reach of children. FOR CHEMICAL EMERGENCY: Spill, leak, fire, exposure or accident. Call CHEMTREC Day or Night. Within USA and Canada: 1-800-424-9300. Outside USA and Canada: +1-703-527-3887 (collect calls accepted).

DANGER!

May damage fertility or the unborn child.

PRECAUTIONS:

Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. IF exposed or concerned: Get medical advice/ attention. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/ regional/ national/ international regulation. FIRST AID: EYE: Rinse with plenty of water. If irritation develops and persists, seek medical attention. SKIN: Wash with soap and water. If irritation develops and persists, seek medical attention. INHALATION: If breathing is difficult, remove to fresh air. If symptoms persist, seek medical attention. INGESTION: If ingested, do not induce vomiting. Seek medical attention.

MAINTENANCE

Clean-Up:

Application tools should be cleaned with water and stored in an airtight container. Dispose of any unused product in accordance with local, state, and federal regulations.

Floor Care:

Put walk-off mats at all entrance doorways to minimize dirt and grit. Sweep or vacuum daily and damp-wipe as needed with TimberGuard Daily cleaner. Use felt pads under furniture legs and appliances.

Storage:

TimberGuard should be stored in a climate controlled environment. Keep from freezing. Do not store above 100° F (38° C).

Sheen	High Gloss	High Gloss	Semi Gloss	Satin	Super Matte
Product Code	706HGFS	706HGGL3	706SGGL3	706SGL3	706MGL3
Volume	2.5 US gallons	1 US gallon	1 US gallon	1 US gallon	1 US gallon
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons
Pallet Quantity	48	60	60	60	60

706_DIRECTIONS 03/20



TimberGuard™

WATER-BASED URETHANE WOOD FLOOR COATING

*Limited Warranty/ Disclaimer and Limitation of Remedy

Amano Pioneer Eclipse Corporation (APEC) warrants this product for a period of one (1) year from the date of purchase to be free from manufacturing defects that result in the product failing under normal and proper use. The warranty applies only to product that is for the customer's own use (and not for resale) and that is new and unopened on the date of purchase directly from APEC or from APEC's authorized distributors. Customer is responsible for determining the suitability of the product for its intended use. The sole and exclusive remedy for product determined to be defective shall be replacement of that portion of the product that is determined to be defective. To the extent permitted by law, all other warranties, express or implied, with respect to the product are hereby disclaimed and excluded. APEC shall not be liable for any loss or damage, including incidental or consequential damage, arising from the use of the product. Any alteration of the terms of this paragraph must be in writing and signed by an authorized official of APEC.

FR

Compatibilité:

TimberGuard est compatible avec la plupart des teintures, des scellants et des finitions lorsqu'il est utilisé avec une bonne préparation et temps de séchage. Cependant, puisque les résultats sur les teintures, les scellants et les finitions peuvent varier selon les espèces de bois, il est fortement recommandé que le produit soit testé sur une planche d'échantillon ou dans un endroit discret pour vérifier que les résultats souhaités sont atteints.

Ponçage Et Finition De Nouveaux Planchers:

1. Poncer et préparer le plancher en utilisant les normes reconnues par l'association de l'industrie.
2. Pour un plancher teinté, faites votre passe finale avec du papier de verre de grain 80 ou 100 et un disque de grain 80 ou 100. Pour un plancher non teinté, faites votre passe finale avec du papier de verre de grain 80 ou 100 et un disque de grain 120 ou 150. Ce polissage permettra de réduire la quantité de soulèvements du grain.
3. Aspirer le plancher soigneusement.
4. Nettoyer le plancher avec une vadrouille en microfibre ou un chiffon sec pour enlever la poussière.
5. Appliquer une couche de TimberSeal et 2 couches de TimberGuard. Dans les zones résidentielles ou commerciales à fort trafic, une 3e couche de TimberGuard est recommandée. Utiliser un applicateur propre pour le scellant et un applicateur propre séparé pour la finition.

Applicateurs Recommandés:

T-bar, rouleau (poil de 1/4 po), porte-tampon. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous recommandons le Rouleau en microfibre Whizz Microlon.

Instructions De Mélange:

TimberGuard est un produit à un seul composant qui est prêt à être utilisé sans l'addition d'un durcisseur. Ne pas diluer. Ne pas ajouter d'eau.

1. Bien agiter ou remuer pendant 30 à 45 secondes. Les versions satin et semi-brillant de la finition contiennent des additifs supplémentaires et peuvent donc nécessiter plus de temps de mélange.
2. Après le mélange, insérer l'écran de filtre fourni dans la bouche de la bouteille. Il devrait s'adapter en toute sécurité.

Finition:

1. Verser une ligne de 4 po à 6 po de largeur de finition le long du mur de départ, en veillant à aller dans le sens du grain du bois.
2. En utilisant un applicateur propre pré-humidifié, tirer l'applicateur vers l'avant dans le sens du grain du bois. Tenir l'applicateur à un angle « chasse-neige » pour maintenir un rebord humide en tout temps.
3. À la fin de chaque passe, tourner l'applicateur vers vous et déplacer lentement l'applicateur parallèlement au bord humide.
4. Ralentir à tous les virages. Prenez soin d'empêcher que des gouttes tombent de l'applicateur.

Sheen	High Gloss	High Gloss	Semi Gloss	Satin	Super Matte
Product Code	706HGFS	706HGGL3	706SGGL3	706SGL3	706MGL3
Volume	2.5 US gallons	1 US gallon	1 US gallon	1 US gallon	1 US gallon
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons
Pallet Quantity	48	60	60	60	60

706 DIRECTIONS 03/20



TimberGuard™

WATER-BASED URETHANE WOOD FLOOR COATING

5. Il est important d'appliquer la finition au taux de couverture recommandé de 500–600 pi² par gallon. Appliquer une finition trop mince l'empêche de couler uniformément, résultant en une brillance inégale ou des stries.
6. Laissez la première couche sécher de 2 à 3 heures. Des conditions d'humidité élevée et/ou de basse température prolongeront le temps de séchage (température recommandée de 18 °C à 27 °C (65 à 80 °F), humidité relative recommandée 40 à 60%).
7. Pour obtenir les meilleurs résultats, poncer le plancher avec une préparation de surface ou un tampon de conditionnement avant d'appliquer la couche finale. Remarque : Si plus de 24 heures se sont écoulées depuis que la dernière couche a été appliquée, vous DEVEZ abraser le plancher avant d'appliquer la couche suivante. Ne pas le faire peut entraîner une adhérence inadéquate.
8. Après avoir abrasé, toujours aspirer et nettoyer soigneusement avec une vadrouille en microfibre ou un chiffon légèrement imbibé d'eau. Avant l'utilisation, laisser la couche finale sécher au moins 24 heures.

Abrasion Entre Les Couches:

Il n'est pas nécessaire d'abraser entre les couches de TimberSeal et de TimberGuard, à moins que plus de 48 heures se soient écoulées depuis que la couche précédente a été appliquée. Entre les couches de finition, vous devez abraser si plus de 24 heures se sont écoulées depuis que la dernière couche a été appliquée. Pour des résultats plus lisses, abraser entre toutes les couches le cas échéant. Après avoir abrasé, toujours aspirer et nettoyer soigneusement avec une vadrouille en microfibre ou un chiffon légèrement imbibé d'eau.

Temps De Durcissement:

Il faut compter environ 7 jours pour le processus de durcissement (durcissement à 75% après 1 jour, 90% après 3 jours). On peut en principe marcher sur le plancher après 24 heures, mais il demeure sensible aux éraflures ou rayures jusqu'à ce qu'il ait complètement durci. Les meubles peuvent être placés sur le plancher après 72 heures (90% durci) mais il ne faut faire glisser les meubles. Les carpettes peuvent être placés sur le plancher après 7 jours lorsque le plancher a complètement durci. Au cours de la première semaine, utiliser uniquement une vadrouille en microfibre ou un chiffon sec pour nettoyer le plancher.

LA MAINTENANCE

Nettoyage:

Les outils d'application doivent être lavés avec de l'eau et stockés dans un récipient hermétique. Éliminer tout produit restant en conformité avec les réglementations locales, provinciales et fédérales.

Entretien Du Plancher:

Placer des paillasons à toutes les portes d'entrée pour minimiser la saleté et la poussière. Balayer ou aspirer quotidiennement et nettoyer au besoin avec une ligette imbibée du nettoyant quotidien TimberClean Utiliser des feutres sous les pieds des meubles et des appareils électroménagers.

Stockage:

TimberGuard doit être stocké dans un environnement à ambiance contrôlée. Protéger contre le gel. Ne pas stocker à des températures au-dessus de 38 °C (100 °F).

CONTENU :

Éther monométhyle de diéthylèneglycol (CAS # 34590-94-8), N-méthyle-2-pyrrolidone (CAS # 872-50-4).

DANGER!

Peut nuire à la fertilité ou au foetus.

Sheen	High Gloss	High Gloss	Semi Gloss	Satin	Super Matte
Product Code	706HGFS	706HGGL3	706SGGL3	706SGL3	706MGL3
Volume	2.5 US gallons	1 US gallon	1 US gallon	1 US gallon	1 US gallon
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons
Pallet Quantity	48	60	60	60	60

706_DIRECTIONS 03/20



TimberGuard™

WATER-BASED URETHANE WOOD FLOOR COATING

PRÉCAUTIONS :

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient dans conformément à la réglementation locale/ régionale/ nationale/ internationale.

PREMIERS SECOURS :

YEUX : Rincer avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation, obtenir de l'aide médicale. PEAU : laver à l'eau et au savon. En cas d'irritation, obtenir de l'aide médicale. INHALATION : Si la respiration est difficile, sortir à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale. INGESTION : En cas d'ingestion, ne pas provoquer le vomissement. Obtenir de l'aide médicale.

AVERTISSEMENT :

Ce produit peut vous exposer à n-Méthylpyrrolidone, identifié par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov. Pour planchers de bois seulement. Ce produit a une teneur maximale en COV de moins de 250 g/l.

POUR UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE UNIQUEMENT. La fiche ignalétique est disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'URGENCE D'ORDRE CHIMIQUE : Déversement, fuite, incendie, exposition ou accident. Appelez CHEMTREC le jour ou la nuit. Aux États-Unis et au Canada : 1-800-424-9300 En dehors des États-Unis et du Canada : + 1-703-527-3887 (appels à frais virés acceptés).

Garantie limitée / Exonération et limite de recours Amano Pioneer Eclipse Corporation (APEC) garantit ce produit pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat contre tout défaut de fabrication qui causerait une défaillance du produit dans le cadre d'une utilisation normale et appropriée. La garantie est applicable uniquement au produit qui est pour le propre usage du client (et non pour la revente) et qui est tout neuf et non ouvert à la date de l'achat directement à partir d'APEC ou à partir des distributeurs agréés d'APEC. Le client est responsable de déterminer la pertinence du produit pour son utilisation prévue. Le seul et unique recours pour le produit déterminé être défectueux sera le remplacement de la partie du produit qui est déterminé être défectueuse. Dans la mesure permise par la loi, toutes les autres garanties, expresses ou implicites en ce qui concerne le produit sont déclinées et exclues. APEC ne sera pas être tenue responsable de toute perte ou dommage, y compris les dommages indirects ou consécutifs, découlant de l'utilisation du produit. Toute modification des termes de ce paragraphe doit être faite par écrit et signée par un représentant autorisé d'APEC.

Sheen	High Gloss	High Gloss	Semi Gloss	Satin	Super Matte
Product Code	706HGFS	706HGGL3	706SGGL3	706SGL3	706MGL3
Volume	2.5 US gallons	1 US gallon	1 US gallon	1 US gallon	1 US gallon
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons
Pallet Quantity	48	60	60	60	60

706 DIRECTIONS 03/20



TimberGuard™

WATER-BASED URETHANE WOOD FLOOR COATING

ES

Compatibilidad:

TimberGuard es compatible con la mayoría de tintes, selladores y acabados cuando se usa con los tiempos de secado y de preparación correctos. Sin embargo, debido que los resultados de los tintes, selladores y acabados pueden variar dependiendo de la especie de la madera, se recomienda enfáticamente que se pruebe el producto en una tabla o en un lugar oculto para verificar que se obtengan los resultados deseados.

Lijado Y Acabado De Pisos Nuevos:

1. Lije y prepare el piso de acuerdo con los estándares aceptados de la asociación de la industria.
2. Para un piso teñido, haga su corte final con una lija de grano 80 o 100 y luego pula con grano 80 a 100. Para un piso que no está teñido, haga su corte final con una lija de grano 80 o 100 y luego coloque un disco/malla de grano 120 o 150. Este pulido reducirá la cantidad de elevación del grano.
3. Aspire el piso minuciosamente.
4. Limpie con una fregona seca de microfibra o un paño para quitar el polvo.
5. Aplique 1 capa de TimberSeal y 2 capas de TimberGuard. En áreas de tráfico alto residencial o comercial, se recomienda aplicar una 3a capa de TimberGuard. Use un aplicador limpio para el sellador y un aplicador limpio separado para el acabado.

Aplicadores Recomendados:

Barra en T, rodillo (paño de 1/4 pulg.), almohadilla de corte. Para obtener los mejores resultados, le recomendamos usar el rodillo Whizz® Microlon™ en microfibra.

Instrucciones Para Mezclar:

TimberGuard es un producto de un solo componente que está listo para usar sin agregar un endurecedor. No lo diluya. No agregue agua.

1. Agite o mezcle bien durante 30 a 45 segundos. Las versiones satinada y semi-brillante del acabado contienen aditivos adicionales y por lo tanto es posible que requieran que se mezclen durante más tiempo.
2. Después de mezclar, inserte el filtro que se proporciona en la boca de la botella. Debe ajustarse de manera segura.

Acabado:

1. Vierta una línea de 4" a 6" de ancho de acabado a lo largo de la pared de inicio, asegurándose de ir con las vetas de la madera.
2. Con un aplicador limpio, humedecido previamente, jale el acabado hacia las vetas de la madera. Use el ángulo de un quitanieves para mantener el borde húmedo en todo momento.
3. Al final de cada pasada, gire el aplicador hacia usted y presione el aplicador paralelo al borde húmedo.
4. Cubra todas las vueltas. Tenga cuidado de evitar que el aplicador gotee.
5. Es importante aplicar el acabado a la relación de cobertura recomendada de 500 a 600 pies cuadrados por galón. Aplicar el acabado en una capa muy delgada evita que salga de forma uniforme, lo que causa un brillo disparejo o rayas.
6. Deje que la primera capa seque durante 2 a 3 horas. Las condiciones de alta humedad o baja temperatura prolongarán el tiempo de secado (condiciones recomendadas de 65 a 80 °F (18 °C a 27 °C) 40 a 60 % de humedad relativa).
7. Para obtener los mejores resultados, raspe el piso con un paño de preparación o acondicionamiento de superficies antes de aplicar la capa final. Nota: Si han transcurrido más de 24 horas desde que aplicó la última capa, DEBE raspar el piso antes de aplicar la siguiente capa. Si no lo hace podría causar una adhesión inadecuada.
8. Después de raspar, siempre aspire y limpie minuciosamente con una fregona o un paño de microfibra humedecido con un poco de agua. Deje que la capa final seque al menos durante 24 horas antes del uso.

Abrasión Entre Capas:

No es necesario raspar entre una y otra capa de TimberSeal y TimberGuard, a menos que hayan transcurrido más de 48 horas desde que aplicó la capa anterior. Entre capas de acabado, debe raspar si han transcurrido más de 24 horas desde que se aplicó la última capa. Para obtener resultados más parejos, raspe entre todas las capas según sea necesario. Siempre aspire y limpie minuciosamente con una fregona o un paño de microfibra humedecido con un poco de agua después de raspar.

Sheen	High Gloss	High Gloss	Semi Gloss	Satin	Super Matte
Product Code	706HGFS	706HGGL3	706SGGL3	706SGL3	706MGL3
Volume	2.5 US gallons	1 US gallon	1 US gallon	1 US gallon	1 US gallon
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons
Pallet Quantity	48	60	60	60	60

706_DIRECTIONS 03/20



TimberGuard™

WATER-BASED URETHANE WOOD FLOOR COATING

Curado:

El proceso de curado toma aproximadamente 7 días (75% de curado después de 1 día, 90% después de 3 días). Se permite un tráfico liviano en el piso después de 24 horas, pero el piso sigue estando susceptible a rayones o daños hasta que haya secado completamente. Puede colocar muebles sobre el piso después de 72 horas (90% curado), pero no arrastre ni deslice los muebles. Puede colocar alfombras de área en el piso después de 7 días cuando el piso ha secado completamente. Use solo una fregona de microfibra o un paño seco para limpiar rante la primera semana.

EL MANTENIMIENTO

Limpieza:

Las herramientas de aplicación se deben limpiar con agua y se deben guardar en un contenedor hermético. Deseche todos los productos sin usar de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Cuidado Del Piso:

Coloque alfombras para limpiarse los pies en todas las puertas de entrada para minimizar la suciedad y el polvo. Limpie o aspire diariamente y limpie con una fregona húmeda según sea necesario con limpiador TimberClean Daily. Use almohadillas de fieltro debajo de las patas de los muebles y aparatos.

Almacenamiento:

TimberGuard se debe almacenar en un ambiente con un clima controlado. Evite que se congele. No lo almacene en un lugar con una temperatura mayor de 100 °F (38 °C).

CONTENIDO:

Éter monometílico de dipropilenglicol (CAS N.º 34590-94-8), N-metil-2-pirrolidona (CAS N.º 872-50-4).

¡PELIGRO!

Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

PRECAUCIONES:

Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/ el recipiente conforme a la reglamentación local/ regional/ nacional/ internacional.

PRIMEROS AUXILIOS:

VISTA: Lave con suficiente agua. Si se produce irritación y esta persiste, busque atención médica. PIEL: Lave con agua y jabón. Si se produce irritación y esta persiste, busque atención médica. INHALACIÓN: Si se le dificulta respirar, salga al aire fresco. Si los síntomas persisten, busque atención médica. INGESTIÓN: Si se ingiere, no provoque el vómito. Busque atención médica.

ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerle a n-Metilpirrolidona, que es conocido (a) por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Sólo para pisos de madera. Este producto tiene un contenido máximo de VOC de <250 g/L. SOLO PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. Hoja de datos de seguridad disponible a solicitud. Manténgase fuera del alcance de los niños. EN CASO DE UNA EMERGENCIA QUÍMICA: Derrame, fuga, incendio, exposición o accidente. Llame a CHEMTREC de día o de noche. Dentro de EE. UU. y Canadá: 1-800-424-9300. Fuera de EE. UU. y Canadá: +1-703-527-3887 (se aceptan llamadas por cobrar).

Sheen	High Gloss	High Gloss	Semi Gloss	Satin	Super Matte
Product Code	706HGFS	706HGGL3	706SGGL3	706SGL3	706MGL3
Volume	2.5 US gallons	1 US gallon	1 US gallon	1 US gallon	1 US gallon
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons
Pallet Quantity	48	60	60	60	60

706_DIRECTIONS 03/20



TimberGuard™

WATER-BASED URETHANE WOOD FLOOR COATING

Garantía limitada/Exención de responsabilidad y Limitación de recursos Amano Pioneer Eclipse Corporation (APEC) garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación que ocasionen que el producto falle durante el uso normal y apropiado, por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. La garantía aplica solo a un producto que es para el uso del cliente (y no para reventa) y que esté nuevo y sin abrir en la fecha de la compra directamente con APEC o con los distribuidores autorizados de APEC. El cliente es responsable de determinar la idoneidad del producto para su uso previsto. El único y exclusivo recurso para el producto que se ha determinado como defectuoso será el reemplazo de esa parte del producto que se ha determinado que está defectuosa. En la medida que lo permita la ley, todas las demás garantías, expresas o implícitas, respecto al producto se desestiman y se excluyen mediante el presente. APEC no será responsable de ninguna pérdida o daño, incluso daños y perjuicios, que surjan del uso del producto. Cualquier alteración de los términos de este párrafo debe realizarse por escrito y debe contar con la firma de un funcionario autorizado de APEC.

Sheen	High Gloss	High Gloss	Semi Gloss	Satin	Super Matte
Product Code	706HGFS	706HGGL3	706SGGL3	706SGL3	706MGL3
Volume	2.5 US gallons	1 US gallon	1 US gallon	1 US gallon	1 US gallon
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons	3 x 1 gallons
Pallet Quantity	48	60	60	60	60

706_DIRECTIONS 03/20